# weber.col val

## cemento aditivado de alicatar

- SIN NECESIDAD DE ENFOSCAR EL SOPORTE
- SIN HUMEDECER LA CERÁMICA
- FACILITA LA FORMA DE TRABAJO TRADICIONAL
- PARA PREPARAR A PIE DE OBRA

### APLICACIONES

• Concentrado de cemento portland, aditivado, para preparar mortero de alicatar en capa gruesa (a la valenciana) a pie de obra.
• Adecuado para alicatados interiores a base de cerámicas convencionales de pequeño y/o mediano formato y capacidad de absorción de agua comprendida entre el 6% y el 10%.
• En interiores.

**Soportes aptos**

Directamente sobre los soportes a base de ladrillo, machihembrado y similares, sin necesidad de enfoscados o maestreados previos.

### OBSERVACIONES

• Mezclar **weber.col val** con áridos de buena calidad para la preparación del mortero.
• Las baldosas cerámicas a colocar deberán ser porosas, de absorción alta.

weber

# weber.col val

Cemento aditivado de alicatar

## PREPARACIÓN DEL SOPORTE

• Para la aplicación de **weber.col val** no se necesita una preparación previa del soporte.
• Comprobar que el soporte sea consistente y esté limpio y seco.

## MODO DE EMPLEO

Mezclar 1 kg de **weber.col val** con 4 kg de arena de calidad (limpia, regular y sin polvo). Añadir, aproximadamente, 1 litro de agua por cada 5 kg de mezcla, y amasar manualmente o en hormigonera, hasta obtener una masa homogénea y compacta.

Poner la pellada de mortero sobre la baldosa, aplicar contra la pared, y ajustar golpeando. En general, y salvo condiciones muy rigurosas, no es necesario mojar la cerámica o la pared.

Rellenar completamente el espacio entre la baldosa y la pared con el mortero.

## COMPOSICIÓN

Cemento gris y aditivos orgánicos e inorgánicos.

## DATOS TÉCNICOS

• Agua de amasado (con arena normalizada): 14%.
• Tiempo abierto (EN 1346): aprox. 50 ‘ .
• Tiempo de ajustabilidad: aprox. 20’.
• Vida de la pasta: 3 horas.
• Transitable tras: aprox. 24 horas.
• Rejuntable tras: aprox. 24 horas.
• Espesor de aplicación: hasta 30 mm.
• Deslizamiento (EN 1308): 0 mm.
• Adherencia inicial (EN 1348 (8.2)): >0,5 N/mm²
• Adherencia tiempo abierto (EN 1346): >0,5 N/mm²
• Adherencia tras inmersión(EN 1348 (8.3)): >0,5 N/mm²
• Adh. envejecimiento por calor (EN 1348 (8.4)): >0,5 N/mm²
• Adh. después cliclos hielo-deshielo (EN 1348 (8.5)): >0,5 N/mm²

Estos resultados se han obtenido en ensayos realizados en laboratorio, y pueden variar en función de las condiciones de puesta en obra.

## PRESENTACIÓN

Saco de papel de 30 kg.
Palet de 1.260 kg (42 sacos).

## RENDIMIENTO

3,4 kg/m² y cm de espesor.

## COLOR

Gris.

## CONSERVACIÓN

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en el envase original cerrado y al abrigo de la humedad

## RECOMENDACIONES DE USO

• Temperatura de aplicación comprendida entre 5 ºC y 30 ºC.
• Respetar las proporciones de mezcla recomendadas entre la arena y el **weber.col val**.
• Es aconsejable dejar juntas entre piezas de 2 mm., como mínimo, rellenándolas con **weber.color junta fina**, **weber.color junta ancha** o **weber.color premium.**


weber

**Cataluña** Ctra. C-17, km. 2 - 08110 MONTCADA I REIXAC (Barcelona) - **Tel.** 93 572 65 00 - Fax: 93 564 50 05 - Ctra. C-14, km. 23 - Polígono Roques Roges nº III, C/ Tramuntana s/n - 43460 ALCOVER (Tarragona) - **Tel.** 977 76 70 00 - Fax: 977 76 70 10 **Centro** - Área Empresarial Andalucía, Sector 1, C/ de las Marismas nº 11 - 28320 PINTO (Madrid) - **Tel.** 91 691 89 90 - Fax: 91 691 89 91 **Levante** Polígono Industrial Cotes nº 3 - 46680 ALGEMESÍ (Valencia) - **Tel.** 96 248 20 69 - Fax: 96 242 19 07 **Norte** - Carretera de Madrid a Irún, km. 297 - 09289 SANTA MARÍA RIBARREDONDA (Burgos) - **Tels.** 947 35 40 55 / 35 41 88 - Fax: 947 35 42 18 **Murcia** - Ctra. MU-602, km. 43 - Parque Industrial de Alhama - 30840 ALHAMA DE MURCIA (Murcia) - **Tel.** 968 63 66 00 - Fax: 968 63 18 25 **Baleares** - Can Socies 9 A, Secar de la Real - 07010 PALMA DE MALLORCA (Baleares) - **Tel.** 971 76 83 71 - Fax: 971 76 83 36 **Canarias** - C/ La Campana nº 10, Polígono Industrial San Isidro - 38108 ROSARIO (Tenerife) - **Tel.** 922 61 36 00 - Fax: 922 61 37 00 - Los Moriscos s/n - Apdo. de Correos 66 35250 INGENIO (Las Palmas) - **Tel.** 928 57 46 70 - Fax: 928 57 47 70 **Andalucía** - Polígono Industrial La Isla, C/ Sestercio nº 9 - 41700 DOS HERMANAS (Sevilla) - **Tel.** 954 93 16 90 - Fax: 954 93 02 94 **Galicia** - Parque Empresarial Melide, C.N. 547, km. 45 -15800 MELIDE (La Coruña) - **Tels.** 981 81 53 00 / 81 53 09 - Fax: 981 81 53 04 **Aragón** - Autovía de Logroño, km. 13 - Polígono Utebo 1 naves 2-3 - 50180 UTEBO (Zaragoza) - **Tel.**976 78 66 39 - Fax: 976 79 20 23, **Línea Consulta: 900 35 25 35 - www.weber-cemarksa.es - E-mail: info@weber-cemarksa.es**